FICHE TECHNIQUE

FILM ETIRABLE PVC A USAGE ALIMENTAIRE
RECHARGE 500 ML X 30cm et 45 cm
Références : RF5300V – RF5450V

Dernière mise à jour, le 12/05/2017

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR
Caractéristiques générales :			
Longueurs	ml		300/500
Largeurs	cm		30/45
Couleur			bleu/violet foncé
Epaisseur	µ		7.5
Diamètre mandrin inter.	cm		3.8
Caractéristiques mécaniques :			
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>24 Sens machine
ELONGATION	%	ASTM D882	115 mini
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>25 Sens travers
ELONGATION	%	ASTM D882	144 min.
Perméabilité :			
Transmission oxygene	cm3/m2/24h	ASTM	6000-8500
Transmission CO2	cm3/m2/24h	ASTM	17000-26000
Transmission vapeur d'eau	g/m2/24h	ASTM	115
Antibuée	seconde		55
Migration :			
Migration Globale	mg/ dm²	LNE	< 10 +/- 3
Migration Spécifique DEHA	mg / kg	LNE	17 (limite=18mg)

DECLARATION DE CONFORMITE

Film en accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan Français et Européen pour le contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau (Directive 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 1935/2004 CE , 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE et la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011).
Convient pour le contact avec les aliments tels que fromages, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats cuisinés, féculents…
Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras et les matières grasses constituées d'émulsions d'eau dans l'huile (beurre et margarine par ex.).
Conditions extrêmes d'utilisation des aliments emballés : -30°/+120°
Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité.
(Les propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.)

FILM SANS PHTALATE ET SANS BISPHENOL A. NE PAS UTILISER DANS UN FOUR CLASSIQUE. NE PAS METTRE EN CONTACT DIRECT AVEC LES ALIMENTS DANS UN MICRO-ONDES. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

TOLERANCES D'EXTRUSION :
LONGUEUR 3% - LARGEUR 2% - EPAISSEUR +/- 6%

FRANCE ALU FILM www.francealufilm.fr
Z.I. - 60730 SAINTE GENEVIEVE - FRANCE
TEL: +33.(0)3.44.08.60.82 / FAX : +33.(0)3.44.08.60.83